



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ у відповідності до EN 10204 3.1		
Дата виготовлення:	16.10.2020	Сторінка 1 из 2
Номер сертифікату:	4062	
Контакт:	Кушнір Ксенія Олександрівна Ksenia Kushnir@aurora.ck	
Tel:	+380 (472) 712881	Fax: +380 (472) 712881

Продукція: 35002110 Фарба для дорожньої розмітки ТМ "Traffic" біла ф.30 кг
Номер партії: 2035-110
Придатний до: 10.2021

Показник	Одиниця	норма за ТУ У 24.3-32741978-016:2008	Результат	Стандарт
Зовнішній вигляд плівки після висихання	візуально		Відповідає	6.4 ТУ
Колір покриття	візуально	Повинен відповідати стандартним зразкам кольору підприємства, або каталогу кольорів RAL, або зразкам кольору, узгодженим із замовником	Відповідає	ВМ 4015
Коефіцієнт яскравості плівки, не менше	%	60	93,75	ДСТУ ISO 2587
Умовна в'язкість за вискозиметром ВЗ-246/6 за температури (20 ± 0,5)°C	с	20 - 50	44	ДСТУ ISO 2431 / ВМ-3003
Ступінь перетиру, не більше	мкм	90	90	ДСТУ ISO 1524 / ВМ 3002
Час висихання плівки за температури (20±2)°C та відносній вологості (65±5)%	хв	10 - 20	20	ДСТУ ISO 9117-5 / ВМ-3010
Масова частка нелетких речовин, не менше	%	75	76,7	ДСТУ ISO 3251 / ВМ 3004
Покривність висушеної плівки, не більше	г/м2	200	177	ВМ - 3007
Адгезія плівки, не більше	бал	2	2	ДСТУ ISO 2409 / ВМ-4011
Твердість плівки за маятниковим приладом ТМЛ (маятник А), не менше	умов од	0,10	0,1	ДСТУ ISO 1522 / ВМ 4013
Еластичність плівки при вигинанні, не більше	мм	20	20	ДСТУ ISO 1519 / ВМ-4008
Густина за температури (20 ± 0,5)°C	г/см3	1,4 - 1,7	1,599	ДСТУ ISO 2811-1 / ВМ 3001
Зниження білизни лакофарбового покриття при взаємодії з бітумом, не більше	%	5,0	5	п.10.26 СОУ 42.1-37641918-116 2014
Показник індексу зношування Табера, не більше		265	265	п.10.18 СОУ 42.1-37641918-116 2014
Співвідношення товщини сформованого лакофарбового покриття до товщини рідкого шару фарби, не менше	відн. од	0,4	0,4	6.16 ТУ
Стійкість покриття до статичної дії 10-% водного розчину NaOH при температурі (20±2)°C, не менше	год		48	ДСТУ ISO 2812-1 / ВМ-4005
Стійкість покриття до статичної дії 3-% розчину NaCl при температурі (20±2)°C, не менше	год	48	48	ДСТУ ISO 2812-1 / ВМ-4005
Стійкість покриття до статичної дії води при температурі (20±2)°C, не менше	год		48	ДСТУ ISO 2812-2 / ВМ 4005

Директор
ТОВ "Аврора"



Кроковий Ю. О.





СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ у відповідності до EN 10204 3.1

Дата виготовлення	16.10.2020	Сторінка 2 из 2
Номер сертифікату	4062	
Контакт:	Кушнір Ксенія Олександрівна Kseniia Kushnir@aurora ck	
Tel:	+380 (472) 712881	Fax: +380 (472) 712881

Продукція: 35002110 Фарба для дорожньої розмітки ТМ "Traffic" біла ф.30 кг
Номер партії: 2035-110
Придатний до: 10.2021

Показник	Одиниця	норма за ТУ У 24.3-32741978-016:2008	Результат	Стандарт
Час, по закінченню якого можна проджати по покриттю, за тем-ри (20±2) С та віднос. вологості (65±5)%	хв	30	30	п.10.14 СОУ 42.1-37641918-116 :2014

Висновок ВТК: продукція відповідає норма ТУ У 24.3-32741978-016:2008

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Кушнір Ксенія Олександрівна

